

ICS 77.100
H 42



中华人民共和国国家标准

GB/T 28296—2012

方大标准查询页 cx.spsp.gov.cn **含 镍 生 铁**

Pig iron containing nickel

2012-05-11 发布

2013-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC 318)归口。

本标准起草单位:中钢集团吉林铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人:孙岩铎、王爽、刘充成、陈自斌。

含镍生铁

1 范围

本标准规定了含镍生铁的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、储运、标志和质量证明书。
本标准适用于炼钢、铸造或合金材料中作为镍元素添加剂的含镍生铁。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3650 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定

GB/T 13247 铁合金产品粒度的取样和检测方法

GB/T 21931.1 镍、镍铁和镍合金 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

GB/T 21931.2 镍、镍铁和镍合金 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法

GB/T 21931.3 镍、镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钒钼黄分光光度法

GB/T 21933.1 镍铁 镍含量的测定 丁二酮肟重量法

GB/T 21933.2 镍铁 硅含量的测定 重量法

3 技术要求

3.1 牌号和化学成分

3.1.1 含镍生铁按镍含量不同,分为十二个牌号,每个牌号根据其杂质含量分为两个等级。产品化学成分应符合表1的规定。

表1 牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | Ni | Si | | C | | P | | S | |
| | | I | II | I | II | I | II | I | II |
| | | 不大于 | | | | | | | |
| FeNi4.5 | 4.0~<5.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 0.03 | 0.08 | 0.25 | 0.35 |
| FeNi5.5 | 5.0~<6.0 | | | | | | | | |
| FeNi6.5 | 6.0~<7.0 | | | | | | | | |
| FeNi7.5 | 7.0~<8.0 | | | | | | | | |
| FeNi8.5 | 8.0~<9.0 | | | | | | | | |
| FeNi9.5 | 9.0~<10.0 | | | | | | | | |
| FeNi10.5 | 10.0~<11.0 | | | | | | | | |
| FeNi11.5 | 11.0~<12.0 | | | | | | | | |

表 1 (续)

| 牌号 | Ni | 化学成分(质量分数)/% | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | | Si | | C | | P | | S | |
| | | I | II | I | II | I | II | I | II |
| | | 不大于 | | | | | | | |
| FeNi12.5 | 12.0~<13.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 0.03 | 0.08 | 0.25 | 0.35 |
| FeNi13.5 | 13.0~<14.0 | | | | | | | | |
| FeNi14.5 | 14.0~<15.0 | | | | | | | | |
| FeNi15 | ≥15.0 | | | | | | | | |

3.1.2 需方对表 1 化学成分或磷、铈、铋、锡、铅等元素有特殊要求时,由供需双方另行协商。

3.2 物理状态

3.2.1 含镍生铁应呈块状,每块尺寸不应大于 400 mm×400 mm。

3.2.2 需方对粒度有特殊要求时,由供需双方另行商定。

3.2.3 含镍生铁内部及表面不得带有显见的非金属夹杂物。

4 试验方法

4.1 化学分析

含镍生铁的化学分析应符合表 2 的规定或由供需双方协商。

表 2 化学分析方法

| 序号 | 元素 | 分析方法 |
|----|----|----------------------|
| 1 | Ni | GB/T 21933.1 或供需双方协商 |
| 2 | Si | GB/T 21933.2 或供需双方协商 |
| 3 | C | GB/T 21931.1 或供需双方协商 |
| 4 | P | GB/T 21931.3 或供需双方协商 |
| 5 | S | GB/T 21931.2 或供需双方协商 |

4.2 粒度检验

含镍生铁粒度的检测应按 GB/T 13247 的规定进行。

5 检验规则

5.1 组批

同牌号、同类别、同样模的含镍生铁为一批交货,主元素镍含量偏差应不大于 0.5%。

5.2 试样的采取和制备

含镍生铁化学分析用试样的采取和制备见附录 A 的规定或供需双方协商。

5.3 质量检查和验收

含镍生铁的质量检查和验收应符合 GB/T 3650 的规定。

5.4 粒度的取样和验收

含镍生铁粒度的取样和验收应按 GB/T 13247 的规定。

6 包装、储运、标志和质量证明书

6.1 包装

产品采用袋装或散装方式进行包装,袋装每袋净重 1 000 kg。如需方对包装有特殊要求,可由供需双方另行协商。

6.2 储运、标志和质量证明书

产品的储运、标志和质量证明书应符合 GB/T 3650 的规定。需方对产品的储运、标志等如有特殊要求,按合同规定进行。

附录 A

(资料性附录)

含镍生铁化学分析用试样的采取和制备

A.1 范围

本附录规定了含镍生铁化学分析用试样的采取方法和制样方法。

A.2 取样

A.2.1 应保持取样工具的干燥、清洁,不应被外来杂质污染。

A.2.2 产品质量审核取样时,应按规定随机取样,不允许人为挑选。

A.2.3 散货存放,取样份样数不低于表 A.1 规定数量。

A.2.4 包装袋内取样,取样份样数不低于表 A.2 数量。当交货批以包装件交货时,依据表 A.2 规定的份样数等间隔选取或随机选取包装件。当表 A.2 规定的份样数小于交货批包装件时,至少应选取与规定的份样数相同的包装件,再从所选取的每个包装件内各取一块合金;当表 A.2 规定的份样数大于交货批包装件数时,可在每个包装件内选取两块或两块以上产品。

表 A.1 份样数与交货批量关系

| 交货批量/t | | 最少份样数/个 |
|--------|----|---------|
| > | ≤ | |
| 60 | | 30 |
| 30 | 60 | 20 |
| 10 | 30 | 15 |
| | 10 | 10 |

表 A.2 交货批与最少份样数关系

| 交货批量/t | | 最少份样数/个 |
|--------|-----|---------|
| > | ≤ | |
| 250 | 500 | 27 |
| 100 | 250 | 24 |
| 50 | 100 | 19 |
| 25 | 50 | 16 |
| 10 | 25 | 12 |
| 5 | 10 | 9 |
| | 5 | 8 |

A.3 制样

去除外来杂质,在无杂质的含镍生铁表面选取钻点,每块的钻取量为10 g~20 g,把钻取的所有样屑集中在一起作为该交货批的大样,用于化学分析。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
含 镍 生 铁
GB/T 28296—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字
2012年7月第一版 2012年7月第一次印刷

*

书号: 155066·1-45270 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 28296-2012

打印日期: 2012年8月8日 F009A